Industry

Sika® Spacer Tape

Données techniques

Densité (ASTM D-1667)	32 to 96 kg/m^3	
Dureté Shore 00 (ASTM D-2240)	45 to 65	
Force to Compress (ATM) (AAMA 810.1)	20 kPa (15%) 40 kPa (25%)	
Compression Set (AAMA 810.1)	Perte de 1.0% sur la hauteur originale (30%)	
Compression/Déflexion (AAMA 810.1)	0.03 to 0.08 N/mm^2 (25%)	
Absorption d'eau (AAMA 810.1)	1.0% (par poids)	
Conductivité thermique	0.30 (facteur K@ 21°C)	
Elongation (AAMA 810.1)	220 to 400%	
Résistance à l'arrachement (RT) (AAMA 810.1)	0.4 N/mm^2	
Résistance au pelage sur bois (PSTC-1)	14 N/cm côté exposé: 24 hres	
Résistance au pelage: 1 hre sur le verre 1 hre sur le vinyle	14 N/cm 14 N/cm	
Température d'application	15 to 38°C	
Plage de températures d'application	-51 to 82°C	
Dimensions et couleurs Épaisseur Largeur* Longueur Couleur	 1.6 mm (1/16") 6.35 mm, 9.5 mm 45.7 m Noir, Blanc	 3.2 mm 6.35 mm, 9.5 mm 22.8 m Noir, Blanc
Durée utile	24 mois lorsque entreposé à une température entre 10° et 26°C et un taux d'humidité relative entre 44% et 55%	

* Pour d'autres largeurs, veuillez contacter votre représentant Sika. Variance de la largeur: 0.38 mm. Largeur minimum: 6.35 mm.

Description
Le Sika® Spacer Tape est formé d'un caoutchouc cellulaire étanche dont chaque face est recouverte d'un adhésif à base d'acrylique très agressif offrant une compatibilité optimale avec une grande variété de substrats.

La structure cellulaire du Sika® Spacer Tape est particulièrement résistante au vieillissement et à l'absorption d'eau, tout en offrant un scellement supérieur de longue durée.

Avantages
- Maintient très bien deux substrats ensemble durant le collage sans avoir recours à des serre-joints.
- Utilisé comme cale d'espacement afin de maintenir l'épaisseur adéquate du joint.
- Excellente adhésion à une grande variété de substrats.
- Demeure flexible à basses températures et dimensionnellement stable à hautes températures.
- Résistance supérieure au vieillissement, à l'oxydation et au rayonnement UV.
- Adhésif incolore - ne tache pas.
- Aucun nettoyage.
- Facile à utiliser.
- Apparence propre et esthétique.
- Aucune perte - aucun mélange ou instrument d'application requis.
- Compatible avec les autres composés Sika pour le collage ou le scellement.

Industry

Mode d'emploi

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exempte de toute trace de graisse, huile et poussière. Pour une préparation de surface additionnelle, consulter votre représentant Sika.

Application

Appliquer le Sika® Spacer Tape sur une surface propre et sèche en appuyant fermement avec une pression constante sans étirer le ruban.

Température d'application

- La température d'application recommandée se situe entre 15° et 38°C. Pour des températures inférieures à 15°C, consulter votre représentant Sika.
- Homologation NSF pour eau potable.
- Homologation USDA pour le contact indirect avec la nourriture.

Entreposage

Entreposer dans un endroit propre, à l'abri de la chaleur excessive, de la moisissure ou du soleil direct.

Important

Pour obtenir de l'information et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sécuritaires des produits chimiques, consulter la fiche signalétique pertinente. Celle-ci fournit des données sur les propriétés physiques, écologiques, toxicologiques et autres aspects touchant la sécurité.

On peut aussi trouver toutes les fiches techniques et les fiches signalétiques dans notre site Internet.

Remarque

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l'application et l'utilisation ultime des produits Sika sont communiquées de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d'utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la fiche technique du produit qu'ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet.

Pour plus de renseignements :
www.sika.ca

Sika Canada Inc.
601 Delmar Avenue
Pointe-Claire, QC H9R 4A9
Tél : 514-697-2610
1-800-689-7452
Fax : 514-697-3910

Une compagnie certifiée ISO 9001:2000
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001:2004